



BONGUARD

BONGUARD35

ZT2602F (187cm×50m乱) (防災)



BONGUARD50

ZT5602F (187cm×50m乱) (防災)



シルバー色は、他の色に比べ耐候性が劣りますので、屋外での使用はなるべく避けて下さい。

ボンガード 35 ボンガード 50

ボンガードカラーターポリンは、産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したものです。(財)日本防災協会の防災認定品です。

■物性データ

項目 品種			試験方法	ボンガード 35 防災認定番号 F-63039	ボンガード 50 防災認定番号 F-63040
巾 (cm)			JIS L 1096	187	187
厚み (mm)				0.35	0.50
重量 (g/m ²)				430	605
引張強度	タテ	(kgf/3cm)	JIS L 1096	57	115
		(N/3cm)		559	1,127
	ヨコ	(kgf/3cm)		55	86
		(N/3cm)		539	843
伸度 (%)	タテ		JIS L 1096	16	19
	ヨコ			20	27
引裂強度	タテ	(kgf)	JIS K 6772	7	15
		(N)		69	147
	ヨコ	(kgf)		7	15
		(N)		69	147
耐撓性 (1kg 荷重) 回数	タテ		JIS K 6328	1,000 異常なし	1,000 異常なし
	ヨコ			1,000 異常なし	1,000 異常なし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 注意

※ボンガード 35、ボンガード 50 は、(財)日本防災協会の防災認定品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上らず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

販売元 株式会社イノベックス

本 社 / 〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
大阪支店 / 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
九州支店 / 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

製造元  日本ウェーブロック株式会社

代理店