

天

地

■折り加工：A4仕上がり観音折り

紙のサイズ836×297mm210×297mm

仕上がりサイズ188mm210mm210mm188mm

性能表

防汚テント

エクサランス

遮熱テント

遮熱テント

パロニイ遮熱

彩FC

サファリナ

パロニイFCテント

透明テント

パッシブソーラーTR-F6060

パッシブソーラーTR-F6060HS

厚さ(mm)

質量(g/㎡)

引張強さ(タテ×ヨコ)(kg/3cm(N/3cm))

伸び率(タテ×ヨコ)(%)

引裂強さ(タテ×ヨコ)(kg(N))

耐水圧(mm-H2O)

防災製品認定番号

0.51

496

92.9×88.5911×868

20×29

20.5×18.1201×140

1,500以上

F-15123

0.40

494

92.0×92.3902×905

18×25

21.0×18.1206×178

1,500以上

F-24211

0.43

480

86.9×91.0852×892

19×25

16.0×11.5157×113

1,500以上

F-15106

0.47

475

93.9×84.8921×832

18×24

13.9×11.3137×111

1,500以上

F-08043

0.40

479

92.4×88.8906×871

17×22

9.2×5.690×55

1,500以上

F-12061

0.37

196

115.5×102.51132×1005

17×19

73.4×64.0720×628

－

F-60033

0.69

190

73.4×47.3720×464
単位:(kg)単位:(N)

28×85

2.3×4.123×41

－

F-06026

0.77

743

53.0×74.0520×726

19×21

29.2×44.3287×435

1,500以上

F-57019

0.77

743

53.0×74.0520×726

19×21

29.2×44.3287×435

1,500以上

F-24229

測定法

JIS L 1096

JIS L 1096

JISL1096 A法 (ストリップ法)

JISL1096 A法 (ストリップ法)

JISL1096 A1法 (シングルタンク法)

JIS L1092 A法 (低水圧法)

消防法 施行規則 第4条の3の規定

※上記数値は標準値であり、保証値ではありません。

※表示はタテ×ヨコです。

※厚さ、質量 JIS L 1096に準拠。

※引張強さ、伸び率 JIS L1096 A法(ストリップ法)に準拠。

※引裂強さ JIS L 1096 A1法(シングルタンク法)に準拠

※耐水圧 JIS L 1092 A法(低水圧法)に準拠。

※「スズライン」は引張強さと引裂強さの測定方法が異なります。

測定方法) 引張強さJIS L 1096(グラフ法)、引裂強さJIS L 1096(ベンジウム法)。

※「ウインドスルー」は引裂強さの測定方法が異なります。測定方法) 自注法

※「TR-F6060」「TR-F6060HS」は引裂強さの測定方法が異なります。

測定方法) 引裂強さJIS L1096 C法(トラベゾイド法)。

透光率

紫外線遮蔽率

マンセル値

※透光率JIS Z 8722に準拠。

※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠。

※下記数値は標準値であり、保証値ではありません。

色番

色相名

透光率(%)

紫外線遮蔽率

マンセル値(再測定)色相(H)明度(V)彩度(C)

※8940Fグリーン

0.1

100.0

3.72BG

3.09

2.42

※8950Fサファイアブルー

0.0

100.0

7.09PB

3.22

6.84

※8960Fホワイト

13.6

99.7

9.00Y

9.60

0.11

※8970Fベージュ

0.2

100.0

8.35YR

7.03

3.14

エクサランス

パロニイ遮熱

彩FC

※1G47Fダークグリーン

0.5

100.0

3.96BG

3.15

2.32

※1B71Fベージュ

2.4

100.0

0.62Y

8.70

4.64

※1B72Fライトキャメル

0.0

100.0

3.45Y

6.71

3.17

※1W60Fホワイト

7.2

100.0

6.53Y

9.47

0.19

※7001F牡丹色(ぼたんいろ)

1.8

100.0

6.85RP

5.20

12.91

※7007F白色(しろいろ)

10.2

100.0

N9.62

9.62

0.35

※7008F豆乳色(とうにゅういろ)

7.6

100.0

9.25YR

8.71

1.47

※7010F小麦色(こむぎいろ)

0.4

100.0

7.70YR

6.78

3.27

※7018F灰色(はいいろ)

0.0

100.0

1.31PB

6.21

0.42

※7023F薄灰色(うすはいいろ)

2.9

100.0

N7.48

7.48

0.09

※7030F生成色(きなりいろ)

3.9

100.0

1.55Y

8.60

0.81

※9120F紅色(べにいろ)

3.4

100.0

2.27R

3.81

11.86

※9121F橙色(だいだいいろ)

4.9

100.0

8.13R

5.75

13.38

※9122F赤色(あかいろ)

3.0

100.0

3.80R

4.45

13.40

※9123F紅赤色(べにあかいろ)

4.0

100.0

4.79R

4.51

14.05

※9124F薔薇色(つづじいろ)

0.5

100.0

0.79R

3.52

7.13

※9126F濃桜色(こいざくらいろ)

3.0

100.0

9.67RP

6.61

11.32

※9127F茜色(あかねいろ)

0.9

100.0

5.55R

3.80

9.17

※9130F向日葵色(ひまわりいろ)

17.0

100.0

7.74YR

7.97

12.96

※9141F抹茶色(まっちゃいろ)

0.5

100.0

7.43GY

5.22

3.87

※9147F松葉色(まつばいろ)

0.7

100.0

7.22GY

4.14

3.95

※9148F深緑色(ふかみどりいろ)

0.0

100.0

3.56BG

3.04

2.75

※9149F緑色(みどりいろ)

0.2

100.0

9.26G

4.23

7.08

※9150F瑠璃色(るりいろ)

1.5

100.0

5.28PB

3.91

9.61

※9152F青空色(あおぞらいろ)

0.5

100.0

5.25B

6.39

7.77

※9154F藍色(あいいろ)

0.0

100.0

5.03PB

2.89

2.87

※9155F群青色(ぐんじょういろ)

0.0

100.0

7.06PB

2.94

8.59

※9170Fこげ茶色(こげちやいろ)

0.0

100.0

9.84R

3.67

1.21

※9172F白砂色(しろすないろ)

11.1

100.0

9.78YR

9.27

2.52

※9173F胭脂色(えんじいろ)

0.7

100.0

1.89R

3.30

3.80

※9177F深茶色(ふかちやいろ)

0.0

100.0

0.65YR

2.87

1.15

※9178F琥珀色(こはくいろ)

0.7

100.0

5.77YR

5.49

3.35

※9180F墨色(すみいろ)

0.0

100.0

N2.33

2.33

0.22

※9185F濃灰色(こいはいいろ)

0.0

100.0

1.84GY

3.71

0.50

※9340F千歳緑色(ちとせみどりいろ)

0.2

100.0

8.86G

3.33

5.41

透光率

紫外線遮蔽率

マンセル値

※透光率JIS Z 8722に準拠。

※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠。

※下記数値は標準値であり、保証値ではありません。

色番

色相名

透光率(%)

紫外線遮蔽率

マンセル値(再測定)色相(H)明度(V)彩度(C)

※2520パーミリオン

-

-

-

-

-

※2565マリンブルー

-

-

-

-

-

※2571ノスタルジック

-

-

-

-

-

※2574レトログリーン

-

-

-

-

-

サファリナ

パロニイFCテント

※1110Fビビットピンク

6.9

100.0

8.95RP

5.67

14.83

※1117Fロイヤルパープル

0.1

100.0

2.84P

3.07

9.73

※1120Fレッド

3.9

100.0

4.09R

4.44

13.16

※1122Fハイレッド

4.08

100.0

6.29R

4.63

14.41

※1123Fキャロットオレンジ

4.0

100.0

8.70R

5.75

13.46

※1124Fルビーレッド

3.1

99.9

4.84R

3.80

10.06

※1127Fローズピンク

3.1

100.0

9.76RP

7.63

6.59

※1128Fワインレッド

2.0

100.0

1.16R

3.52

4.49

※1130Fオレンジ

14.1

100.0

3.00YR

6.99

12.80

※1131Fマリーゴールド

27.3

100.0

8.53YR

7.98

12.62

※1132Fカナリアイエロー

21.9

100.0

3.45Y

7.96

13.11

※1140Fフレッシュグリーン

13.3

100.0

9.37GY

6.75

11.27

※1141Fライムグリーン

7.0

100.0

1.65G

5.52

10.58

※1142Fグリーン

7.8

100.0

4.15G

4.12

8.13

※1146Fダークグリーン

0.2

100.0

4.00BG

3.34

2.30

※1150Fブルー

3.7

99.9

5.84PB

3.57

10.71

※1153Fセルリアンブルー

5.2

99.6

4.68PB

4.44

11.93

※1154Fネイビー

0.0

100.0

6.80PB

3.05

3.10

※1155Fダークブルー

0.3

100.0

7.38PB

3.25

9.12

※1160Fホワイト

13.5

99.5

5.70GY

9.73

0.02

※1171Fサンセット

7.9

100.0

0.56Y

8.35

4.81

※1172Fライトキャメル

2.1

100.0

9.05YR

6.82

3.42

※173Fブラウン

1.4

100.0

8.92R

3.84

3.41

※1174Fダークブラウン

0.0

100.0

3.88YR

2.82

0.58

※1184Fブラック

0.0

100.0

5.80PB

1.75

0.12

※1185Fグレー

2.2

100.0

0.43PB

7.87

0.71

※1190Fシルバー

0.0

100.0

3.13PB

7.51

0.73

※1220F裏白スカーレット

2.8

100.0

4.76R

4.35

14.84

※1340Fエメラルド

3.5

100.0

2.96BG

5.78

9.70

※1360F透光ホワイト

50.6

97.2

2.48G

9.74

0.01

※4170Fクリーム

10.7

100.0

4.19Y

9.53

1.40

透光率

紫外線遮蔽率

マンセル値

※透光率JIS Z 8722に準拠。

※紫外線遮蔽率JIS A 5759に準拠。

※下記数値は標準値であり、保証値ではありません。

色番

色相名

透光率(%)

紫外線遮蔽率

マンセル値(再測定)色相(H)明度(V)彩度(C)

※42グリーン

26.1

76.1

-

-

-

※50ブルー

37.7

76.7

-

-

-

※73ブラウン

25.8

71.5

-

-

-

※80アイボリー

46.8

70.7

-

-

-

ウインドスルー

スズライン(防災)

SL-101Fレッド

30.6

68.8

-

-

-

SL-102Fグリーン

34.6

66.0

-

-

-

SL-103Fイエロー

34.3

67.3

-

-

-

SL-104Fオレンジ

31.7

67.6

-

-

-

SL-105Fブルー

36.6

63.9

-

-

-

SL-106Fホワイト

49.1

51.4

-

-

-

SL-107Fクリーム

40.0

60.2

-

-

-

SL-108Fサックス

42.9

57.4

-

-

-

SL-109Fスカイブルー

33.6

66.4

-

-

-

SL-110Fブラック

33.2

66.9

-

-

-

SL-111Fブラウン

36.2

65.5

-

-

-

SL-112Fダークグリーン

36.7

66.0

-

-

-

スズライン(非防災)

パッシブソーラー

SL-101レッド

33.3

67.3

-

-

-

SL-102グリーン

35.1

64.6

-

-

-

SL-103イエロー

34.9

66.0

-

-

-

SL-104オレンジ

37.8

62.3

-

-

-

SL-105ブルー

39.2

62.1

-

-

-

SL-106ホワイト

57.0

43.4

-

-

-

SL-107クリーム

49.0

50.1

-

-

-

SL-108サックス

48.3

52.9

-

-

-

SL-109スカイブルー

33.7

67.5

-

-

-

SL-110ブラック

33.5

67.7

-

-

-

TR-F6060クリア

70.9

99.9

-

-

-

TR-F6060HS遮熱クリア

62.4

99.9

-

-

-