

タイフーン®

テイジン®テトロン® 使用

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

ON-4000




ダークグリーン



ライトグリーン



OD



オレンジ

ON-5000 SP



ライトグリーン

【主用途】

トラック幌・野積シート・各種シート

ON-5000



OD



ライトグリーン



ダークグリーン



オレンジ

ON-6000



オレンジ



ライトグリーン



ダークグリーン



OD

サイクロン®

テイジン®テトロン® 使用



シルバー

【主用途】

トラック幌・各種シート・カバー類
宣伝幕・パイプテント等

品 番	巾×長さ (cm) (m)	厚 さ (mm)	重 量 (g/m ²)	引張強度(kgf/3cm) (N/3cm)		引張伸度(%)		引裂強度(kgf) (N)		耐水度(mm・H ₂ O) (Pa)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ON-4000	103cm×50m乱	0.67	595	195 [1911]	155 [1519]	23	27	15 [147]	18 [176]	1500以上 (14700以上)
ON-5000 SP	103cm×50m乱	0.65	590	165 [1617]	155 [1519]	25	25	9 [88]	14 [137]	1500以上 (14700以上)
ON-5000	103cm×50m乱	0.6	540	155 [1519]	135 [1323]	22	27	10 [98]	11 [108]	1500以上 (14700以上)
ON-6000	103cm×50m乱	0.57	530	155 [1519]	120 [1176]	18	30	10 [98]	11 [108]	1500以上 (14700以上)
測定法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 A1法 (シングルタング法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)

(注) 上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

品 番	巾×長さ (cm) (m)	厚 さ (mm)	重 量 (g/m ²)	引張強度(kgf/3cm) (N/3cm)		引張伸度(%)		引裂強度(kgf) (N)		ウェルダ-剥離強度(kgf/3cm) (N/3cm)		耐水度(mm・H ₂ O) (Pa)
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
サイクロン	103cm×50m乱	0.46	540	160 [1568]	120 [1176]	21	38	11 [106]	9 [88]	7 [68]	7 [68]	1500以上 (14700以上)

(注) 上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1 ロットNo.による品質、出荷管理について

- ① 膜材料(原反)には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
- ② ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
- ※ 膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行うことが困難になります。
- ③ 品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNo.を連絡してください。
- ④ 保管は、高温・多湿を避け、変形するような積み方は避けてください。
- ⑤ 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
- ⑥ サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。
- ⑦ 本カタログの記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。

2 縫製上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウェルダ-で溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、希にスパークを起こすことがありますので、ウェルダ-バー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③ 原反が鉄骨等と直接接する部分には、必ず補強をしてください。

- ④ 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
- ⑤ 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。

3 膜材料縫製品使用上の注意

- ① 膜材料は、はためくと防水樹脂の亀裂及び剥離が生じ、防水機能の低下により漏水し、保管物、積載品等を濡らしますので、使用時には、はためかないように十分に固定してください。
- ② 膜材料は、使用条件によっては内外温度差等により膜材料内面に露が発生して、保管物、積載品等を濡らしますので、綿帆布等の通気性及び吸湿性の良い物を内張材として使用してください。
- ③ トラックシート(平掛シート)の場合は必ず2枚重ねで使用してください。
- ④ 縫製品を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際に膜材料の防水樹脂がはがれたり、基布が見えたり、破れを発見した場合は、ただちに膜材料の補修又は更新をしてください。
- ⑤ 洗浄する場合は、表面を浸さない柔らかいスポンジ等に中性洗剤を浸し、拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。

4 廃棄について

膜材料は及び膜材料縫製品を破棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- ② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

問い合わせ先

製造・発売元 **NI 帝人商事株式会社**

大阪/〒541-8540 大阪市中央区南本町1-6-7 帝人ビル
TEL:06(6266)8116 FAX:06(6244)1980

東京/〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友不動産芝大門ビル
TEL:03(6402)7013 FAX:03(6402)7076 <http://tent.teijin.co.jp/>