

グレー色が
新登場!

クラエース®

ダンプカーのアオリ補強用シート等に

トラックアオリ部

■ 特 長

- 高強力、肉厚で耐久性に優れています。
- 従来のホース状（円筒）を平シート化した事でカット（スリット）作業が不要です。
- 平シート化した事で、折り目もありません。
- 品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。

【製品仕様】

品名	呼称	巾 (mm)	肉厚 (mm)	製品長 (m)	カラーバリエーション			
					●ブルー	●レッド	●ブラック	●グレー
クラエース®	100	330	1.8	50	●			
	125	405	2.0	50	●			
	150	495	2.1	50	●	●	●	
	200	660	2.2	30	●			
				50	●	●	●	●
	250	815	2.3	30	●			

※上記の数値は標準値であり保証値ではありません。

【製品規格と試験方法】

品名	呼称	質量		引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)	
		g/m ²	g/m	縦方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向	横方向
クラエース®	100	2194.3	713.8	1202	1170	11.0	25.1	339.7	646.6
	125	2078.1	856.8	1915	1499	12.3	28.4	668.9	791.9
	150	2291.0	1170.2	2426	1185	12.5	23.7	700.8	1055.1
	200	2671.2	1742.9	3422	1814	14.4	23.4	972.1	1025.8
	250	2602.3	2145.5	3425	1789	13.8	22.5	908.3	890.0

※上記の数値は実測値であり保証値ではありません。

試験方法 質量 (g/m²): JIS L 1096 (質量 (g/m) については、弊社独自法)
 引張強さ・伸び率: JIS L 1096 カットストリップ法 (速度: 200 mm/min チャック間距離: 200 mm 試験片幅: 30 mm)
 引裂強さ: JIS L 1096 トラペジッド法 (速度: 200 mm/min)

取り扱い上の注意

● 主用途

トラックアオリ補強用（ダンプカー）、ミキサー車シュート用、各種補強材等。

● ロットNo.による品質、出荷管理について

1. 膜材料（原反）にはロットNo.が胴体ラベルに記載されております。
2. ロットNo.で品質、出荷管理をしておりますので、膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
※膜材料のロットNo.の記録が無い場合、製品に問題が生じて膜材料の品質証明を行うことが困難になります。
3. 品質には万全を期しておりますが万が一問題が生じましたら、ただちに膜材料の品番とロットNo.を連絡してください。

● 縫製上の注意

1. ライスター、バフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
2. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。
3. 膜材料が鉄骨等と直に接触する部分には、必ず補強をしてください。

● 使用上の注意

1. 「クラエース®」は、はためくと防水樹脂の亀裂及びはく離が生じることがあります。使用時には、はためかないように十分固定してください。
2. 膜材料は使用条件によって内外温度差等により膜材料内面に結露が発生して保管物、積載物等を濡らすことがあります。綿帆布等の通気性及び吸湿性の良いものを内張材として使用してください。
3. 縫製品を安全に使用していただくために、定期的に点検を実施してください。その際、「クラエース®」の防水樹脂が剥がれたり、基布が見えたり、破れを発見した場合は、ただちに使用を中止し、補修や交換をしてください。

● 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1. 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
2. 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

■販売元：  高島株式会社

東京：〒101-8118 東京都千代田区神田駿河台2-2(御茶ノ水杏雲ビル)
TEL(03)5217-7630 FAX(03)5217-7243

大阪：〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-33(大阪三井物産ビル)
TEL(06)6121-2024 FAX(06)6121-2261

■製造元：  クラレプラスチック株式会社

大阪：〒530-8611 大阪市北区角田町8番1号(梅田阪急ビルオフィスタワー39階)
TEL(06)7635-1517 FAX(06)7635-1528

東京：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号(大手センタービル6階)
TEL(03)6701-2294 FAX(03)6701-2299