

音響透過損失試験結果

試験項目: 音響透過損失
試験法 : ASTM-E-2611(垂直入射法)

ターポロンG-3000S

厚さ: 0.53mm
質量: 840g/m²

中心周波数[Hz]	音響透過損失[dB]
126	5.3
500	13.3
1000	19.1
1500	22.1
2000	27.3
3000	29.2
4000	28.7

