

10年耐久不燃膜材



ターポロン® G-3000 II



※掲載している写真はイメージです。




アイボリー [透光率:3.0%]



グレー [透光率:0.2%]




グリーン [透光率:0.1%]



ホワイト [透光率:4.0%]



遮熱アイボリー [透光率:1.5%]



高透光ホワイト [透光率:10.0%]



基布 : グラスファイバー100%

樹脂 : ポリ塩化ビニル (PVC)

規格 : 203cm×50m (乱)

用途 : テント倉庫、中大型膜構造物

国土交通大臣認定品

不燃材料認定番号 NM-5519

指定建築材料認定番号 MEM-0090

(公財)日本防災協会認定品

防災製品番号 FR-03109

受注生産

※高透光ホワイトの溶着は高周波での縫製(ウェルダー)を推奨します。
ライスター使用時の溶着条件については別途ご相談ください。



平岡織染株式会社

物 性 データ

品番	幅 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐水度 (mm)	吸水長 (mm)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ
ターボロン。 G-3000Ⅱ	203	50乱	0.53	840	2940	2940	4.5	6.0	148	155	2000以上	20以下	20以下
試験方法	JIS L 1096				JIS L 1096 A法 (ストリップ法)				JIS L 1096 C法 (トラペジoid法)		JIS L1092 A法 (低水圧法)	パイロットインク3% 水溶液に72時間浸漬	

※上記物性データはJISの定める測定方法及び当社法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

※別注色は2,000m以上より承ります。

設計基準強度	タテ800N/cm
	ヨコ800N/cm

(設計基準強度:国土交通大臣の指定する膜材料に係わる許容応力等の基準強度)

※当社は膜材料、テント倉庫用膜材料の材料保証を行っております。詳しくは当社までご相談ください。

※10年後の引張強度保持率は設計基準強度の70%以上を保証します。

国土交通大臣認定について

- 不燃材料認定番号・・・建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2第一号から第三号まで(不燃材料)の規定に適合する構造方法又は建築材料であり、国土交通大臣の認定を受けたものに付される登録番号。
- 指定建築材料認定番号・・・建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、建築基準法第37条第二号の規定に適合する構造方法又は建築材料であり、国土交通大臣の認定を受けたものに付される登録番号。

注 意 事 項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNo.・規格をご確認ください。
3. 保管は、高温・多湿をさけ、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無をご確認ください。
5. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社までご相談ください。
6. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
7. 高周波ウエルダーで溶着する際は、接着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
8. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強(当て布等)をしてください。
9. 印刷する場合は、印刷性を事前にご確認ください。
10. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取り、十分に水洗いし、乾燥してからご使用ください。
11. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
12. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。
13. UVカットについて紫外線とは300nm～380nmの放射をさし、JIS A 5759に基づいてUVカット率を算出しています。
UVカット率95%以上を対象にマークを記載しております。
14. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
15. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、取扱店または弊社までご連絡ください。
16. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
17. 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故や怪我の原因となります。
必ずデータと適合する使用条件内で製品を加工または使用してください。
18. ゴム(配線材等)との接触により膜材が変色する場合があるので、直接接触しないようご注意ください。
19. RoHS2指令適合については2020年1月製造分より対応しております。



平岡織染株式会社 HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-21-7 TEL.03-3876-2111 FAX.03-3875-5627

大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14 TEL.06-6209-7000 FAX.06-6209-7011

URL <https://www.tarpo-hiraoka.com>