KANBO PRAS



ビルホワイト®

カボロンターポリン

環境シリーズ オレフィンタイプ

アップルスター®

物性表

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
K202-1N	187×50	0.32	405	549×550	18×23	83×75
K202-3N	187×50	0.30	390	543×556	15×20	82×77
K202-28	187×50	0.28	360	557×551	16×20	84×78
K202-3E	207×50	0.30	390	544×528	21×29	88×58
1100E	190×50	0.42	530	1,377×1,113	21×27	244×234

品番	巾(cm)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
KT3500E	137	0.35	450	585×572	16×22	93×78
KT4200E	137	0.42	520	590×584	16×22	93×76
KT5200E	137	0.52	620	1,007×921	19×25	221×204
KT1000E	137	1.00	1,230	1,880×1,709	21×30	402×475

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
KT40E	137×50	0.70	800	1,536×1,324	21×30	377×383
KT60E	137×30	0.85	1,000	1,909×1,775	22×31	521×557
KT60EWMD	185×50	0.85	1,000	1,898×1,828	24×33	681×721
KT70E	137×50	1.00	1,200	1,896×1,700	22×32	484×548

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】	加熱質量変換率(%)
PK1200	185×50	0.52	650	1,383×1,143	21×28	251×266	10
PK2000	180×50	0.48	540	1,542×1,259	23×31	125×113	20

※加熱質量変化率は120℃×1,000hでの質量変化率です。(参考：一般的なPVC養生シート 40~50%)

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
LL501PET	185×50	0.30	260	517×511	19×17	211×113
LL801PET	185×50	0.38	360	954×817	21×23	530×490

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】	耐寒性(℃)	絶縁破壊強さ(KV/mm)
EVA25	137×50	0.32	300	589×581	20×27	96×67	-45	34.6
EVA25(白)	137×50・185×50							
〔参考〕PVCターポリン	137	0.32	420	610×570	20×25	78×68	-10	23.0

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	色相	反射輝度(cd/lx/㎡) 観測角【0.2°の場合】	
					入射角5°	入射角30°
APR700	95×45	0.42	512	シルバー/ホワイト	130	90
				イエロー/ホワイト	100	60

試験方法：JIS Z9117に準拠する　※観測角とは光源から出た光と反射面から帰ってくる光とが作り出す角度である。入射角とは光源の法線に対する反射試料の傾きである。

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APK350	185×50	0.40	520	550×550	16×20	91×94

品番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚さ(mm)	質量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
FNT-001	204×30	0.23	305	1,291×1,310	4.0×4.5	43×44

※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

アイコンについて



日本防炎協会の基準に則り、燃えにくい(燃え上がりや燃え広がりが少ない)性能を表しております。



EU域内で流通する電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEU指令に対応している製品です。



同等強度のターポリンと比べ軽量であることを表しております。



一般的な塩ビ製ターポリンより、特定の薬品*からの影響を受けにくい性能を表しております。
※薬品の種類により製品に影響を与えます。
耐薬品用途で使用の際は必ずご確認ください。



一般的な塩ビ製ターポリンより、耐寒性が高い性能を表しております。



一般的な塩ビ製ターポリンより、耐電圧性が高い性能を表しております。



ご指定m数にカットして販売いたします。



建築基準法に基づき、国土交通大臣不燃材料の認定を取得している商品です。

ビルホワイト®

養生シート

建設、建築現場で使用される養生用のターポリンです。

K202-1N 全1色
(0.32mm)

白防炎2類

防炎物品試験番号 CO880012
防炎製品認定番号 F-30260

K202-3N 全1色
(0.30mm)

白防炎2類

防炎物品試験番号 CO980003
防炎製品認定番号 F-19127

K202-28 全1色
(0.28mm)

白防炎2類

防炎物品試験番号 CO980004
防炎製品認定番号 F-30261

K202-3E 全1色

防炎物品試験番号 C2190012
防炎製品認定番号 F-19127

1100E 全1色

白防炎1類

防炎物品試験番号 CO910019
防炎製品認定番号 F-19126

フロアシート

■防炎加工 ■汚れた場合水ぶきが可能 ■取扱いが簡単 ■お好みの長さにカット可能

KT3500E 全1色
(0.35mm)

防炎物品試験番号 EO050039



ライトグリーン

KT4200E 全1色
(0.42mm)

防炎物品試験番号 EO050040



ライトグリーン

KT5200E 全1色
(0.52mm)

防炎物品試験番号 EO050041



ライトグリーン

KT1000E 全2色
(1.0mm)

防炎物品試験番号 EO960501



ライトグリーン



ダークグリーン

カボロンターポリン

高強度

強い負荷のかかる用途に対応出来る高強度のターポリンです。

KT40E 全2色


オレンジ


グレー

KT60E 全6色


ホワイト


レッド


ブルー


ブラック


エンジ


コン

KT60EWMD 全2色


ダークグリーン


ブルー

KT70E 全2色


オレンジ


ハイライトブルー

耐熱

継続使用しても風合変化、重量変化が穏やかな特殊耐熱配合シートです。

PK1200 ターポリンタイプ 全1色

防炎製品認定番号 F-07042


グリーン

PK2000 帆布タイプ 全1色

防炎製品認定番号 F-07043


ライトグリーン

環境シリーズ オレフィンタイプ

LLシリーズ

軽量 耐薬品

LL501PET 全1色



ダークグリーン

LL801PET 全1色



ダークグリーン

- 可塑剤フリー
- 温度による風合変化の少ない素材
- 軽い(当社塩ビ品対比約30%軽量)
- ヒートシールが容易(熱風・熱板溶着等)
- 裂けにくい(引裂強力:当社塩ビ品対比2倍以上)

EVAターポリン

耐寒 電気絶縁 RoHS2

EVAはエチレンと酢酸ビニルのオレフィン系共重合樹脂です。

EVA 25 全7色

ホワイト



イエロー



グリーン



濃ブルー



ブラック



オレンジ



ライトグレー

アップルスター®

再帰反射

指定mカット

無数のガラスビーズが封入された、優れた反射性能と柔軟性を持ったターポリンです。
昼間夜間ともに同じ色に見え、常に安定した視認性が得られます。

APR700 全2色

※カット販売いたします。



シルバー/ホワイト



イエロー/ホワイト

蛍光

防炎 RoHS2

高い視認性を付与した色鮮やかな2色展開のターポリンです。
各種イベント用、安全幕等で、優れた性能を発揮します。

APK350 全2色

防炎製品認定番号 F-02017　※色移りしやすくなっております。ご注意ください。



C/#901 イエロー



C/#902 オレンジ

不燃ターポリン

不燃 RoHS2

ガラス繊維にPVCフィルムを貼り合わせた不燃ターポリンです。
※特殊配合を施しておりませんので、テント使用には適しておりません。

FNT-001 全1色

国土交通大臣認定不燃番号 NM-5013
防炎物品試験番号 C2190023
防炎製品認定番号 F-31357

トウメイ

透過率(%)		抗菌活性値	
		黄色ブドウ球菌	大腸菌
測定値	53.8	>4.9	>5.8
試験規格	JIS Z 8722	JIS Z 2801	

取扱い上のご注意

① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
② ご要望に応じ安全データシートをご提示しております。
③ 包装のサイドラベルに、品番とロット番号、反番等を記載しています。使用前にロット番号、反番を必ず記録して、保管ください。
（ロット番号、反番の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。）
品質には万全を期しておりますが、万が一不都合が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号、反番をご連絡ください。
④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
⑤ 印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。
⑥ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

⚠ 注意

① 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
② 特に高周波ウェルダーでの加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。
① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

ホームページ



https://kanbo.co.jp/

カンボウプラス株式会社

本　社
〒541-0054　大阪市中央区南本町1-8-14
JRE堺筋本町ビル
TEL（06）6261-2292　FAX（06）6261-7283

東京支店
〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12-20
日本橋T&Dビル
TEL（03）3661-5311　FAX（03）3661-5540

ホームページ　https://kanbo.co.jp/

お問い合わせは…

2026年9月1版