



# 溶剤系インクジェットメディア イルミスパーク Illumi Spark

溶剤系インクジェットメディア

イルミスパーク

Illumi Spark

Innovex Co., Ltd.

Innovex Co., Ltd.

## イルミスパーク 規格・物性データ

| 品種         | 厚さ<br>(mm) | 質量<br>(g/m) | 引張強さ                  |       |         |       | 引裂強さ                   |     |     |     | 防炎No.     | 不燃No.       |
|------------|------------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------|------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
|            |            |             | タテ                    |       | ヨコ      |       | タテ                     |     | ヨコ  |     |           |             |
|            |            |             | kgf/3cm               | N/3cm | kgf/3cm | N/3cm | kgf                    | N   | kgf | N   |           |             |
| ZTP2800F   | 0.35       | 425         | 53                    | 519   | 53      | 519   | 11                     | 108 | 10  | 98  | F-16131   | —           |
| ZTP2600F   | 0.35       | 425         | 53                    | 519   | 53      | 519   | 11                     | 108 | 10  | 98  | F-16131   | —           |
| ZTP2400F   | 0.35       | 425         | 53                    | 519   | 53      | 519   | 11                     | 108 | 10  | 98  | F-16131   | —           |
| ZTP2842FLS | 0.42       | 580         | 52                    | 516   | 53      | 525   | 6                      | 66  | 7   | 68  | F-23130   | —           |
| ZTP5600F   | 0.42       | 450         | 109                   | 1074  | 89      | 879   | 22                     | 217 | 21  | 212 | F-23069   | —           |
| ZTP5900F   | 0.42       | 527         | 125                   | 1225  | 100     | 983   | 25                     | 246 | 21  | 204 | F-24204   | —           |
| RGP4200FD  | 0.42       | 585         | 154                   | 1513  | 229     | 2246  | 6                      | 60  | 10  | 101 | F-21192   | NM-2707     |
| RGP6202F   | 0.35       | 480         | 168                   | 1650  | 126     | 1241  | 1.5                    | 15  | 1.9 | 19  | BT-090053 | NM-3552     |
| MRZP40F    | 0.40       | 470         | 55                    | 543   | 58      | 575   | 9                      | 90  | 11  | 115 | F-22145   | —           |
| 試験方法       | JIS L 1096 |             | JIS L 1096 A法(ストリップ法) |       |         |       | JIS L 1096 C法(トラペゾイド法) |     |     |     | 45°法      | コーンカラーメーター法 |

| 品種          | 質量<br>(g/m) | 引長強さ                  |       |         |       | 伸び         |    | 引裂強さ |     |      |     | 防炎No.   |
|-------------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------|------------|----|------|-----|------|-----|---------|
|             |             | タテ                    |       | ヨコ      |       | タテ         | ヨコ | タテ   |     | ヨコ   |     |         |
|             |             | kgf/3cm               | N/3cm | kgf/3cm | N/3cm | %          | %  | kgf  | N   | kgf  | N   |         |
| BMTP7630FLS | 430         | 201                   | 1971  | 189     | 1854  | 29         | 36 | 41   | 403 | 46   | 450 | F-26203 |
| BMTP0611F   | 450         | 224                   | 2203  | 197     | 1940  | 28         | 32 | 78   | 772 | 76   | 752 | F-23139 |
| 試験方法        | JIS L 1096  | JIS L 1096 A法(ストリップ法) |       |         |       | JIS A 8952 |    |      |     | 45°法 |     |         |

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



### 注意事項

- 使用前にはロットNo.を必ず記録、保存して下さい。
- 品質には万全を期しておりますが、万が一製品に起因する不具合が生じましたら、旅行代、印刷代等の費用は負いかねますので、事前に充分テストを実施して下さい。
- 「防炎」とは、燃えにくくすることで小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても瞬限なく広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。(財)日本防炎協会の認定品です。
- 「不燃」とは、着火しても防火上有害なひび割れを起こさず、燃え抜けないことを意味しています。国土交通省大臣の認定を受けた材料です。
- 本品の保管は、高温多湿を避け、平坦な場所に保管し、変型する様な積み方は避けて下さい。
- 長期保存された製品は、印刷適合性が低下している場合がありますので、事前に充分なテストをして下さい。
- 廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。



株式会社イノベックス  
Innovex Co., Ltd.

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F  
TEL 03(6830)7202~3 FAX 03(6830)7802~3  
大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-4-8 堀本町ガーデンスクエア11F  
TEL 06(6266)1001 FAX 06(6265)4777  
九州支店 / 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F  
TEL 092(771)7121 FAX 092(771)7124

製造元:

日本ウェーブロック株式会社

代理店



# Illumi Spark

イルミスパーク

## 溶剤系インクジェットメディア

Innovex Co., Ltd.

MADE  
IN  
JAPAN

★イルミスパークは全て防災品です。

### スタンダードターポリン

ピュアホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



グロスホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



セミグロスホワイト

ZTP2600F/160cm幅×30m乱

ZTP2400F/137cm幅×30m乱



ドライホワイト

ZTP2800F/207cm幅×50m乱



### 機能性ターポリン

高強力ターポリン

〔I類〕

ZTP5600F/187cm幅×50m乱



高強力ターポリン

〔I類〕

ZTP5900F/210cm幅×50m乱



NEW

遮光ターポリン

ZTP2842FLS/187cm幅×50m乱

ZTP2442FLS/137cm幅×25m乱



### アルミ調ターポリン

リフレ

MRZP40F/185cm幅×30m乱

137cm幅×30m乱

NEW



注)高周波ウェルダーでの溶着加工はスパークの原因となります。

### 不燃ターポリン

不燃ターポリン

RGP4200FD/204cm幅×30m乱



遮光ロールスクリーン(屋内用)

NEW



RGP6202F/124cm幅×25m乱

### メッシュシート

高強力メッシュM

〔I類〕

BMTP7630FLS/189cm幅×50m乱

(遮光タイプ)

NEW



高強力メッシュH

〔I類〕

BMTP0611F/189cm幅×50m乱



製品見本のお問い合わせ

本社 または、最寄りの各支店までご連絡ください。