



フィルムカタログ

カラーシリーズ

Sense Selection

New Basic
身近な暮らしを科学する

オカモト株式会社

選べるオカモト。質・感・色・厚。

特長1

豊富なバリエーションにより、
 さまざまな要望にお応えします。

特長2

パステル調と
 鮮やかな色合いが揃っています。

特長3

フィルムは用途に応じて
 3種類の厚みから選べます。

常備在庫

厚み 0.3mm

規格 ■ 91.5cm 幅 × 0.3mm 厚 × 50m 巻



厚み 0.5mm

規格 ■ 91.5cm 巾 × 0.5mm 厚 × 30m 巻



厚み 1.0mm

規格 ■ 91.5cm 幅 × 1.0mm 厚 × 10m 巻



一般物性表

フィルム						
厚	試験項目	単位		圧着透明		試験法
				#400	#480	
0.3mm	引張強さ	N	たて	77.2		JIS K-6732
			よこ	64.6		
	伸び	%	たて	340		
			よこ	350		
	引裂強さ	N	たて	26.9		JIS K-6772
			よこ	23.9		
	耐寒性	℃可		-35		
0.5mm	引張強さ	N	たて	120.5		JIS K-6732
			よこ	107.8		
	伸び	%	たて	290		
			よこ	290		
	引裂強さ	N	たて	27.3		JIS K-6772
			よこ	26.8		
	耐寒性	℃可		-40		
1.0mm	引張強さ	N	たて		259	JIS K-6732
			よこ		252.8	
	伸び	%	たて		370	
			よこ		430	
	引裂強さ	N	たて		78.8	JIS K-6772
			よこ		81.0	
	耐寒性	℃可			-50	

※上記の数値は、実測値であり保証値ではありません。

注意：3010、3011、3012、5010、5011、5012、1013、1014、1015 と他のプラスチックフィルムを重ね合わせて使用する場合、色移りすることがあります。ご使用にあたっては事前にご確認下さい。



注意 取扱上の注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- (1) 食品用途ではありませんので食品包装に使ったり直接口に入れたりしないでください。
- (2) 摩擦等により静電気が発生します。冬期の乾燥したときは、特に発生しやすくなります。フィルム引出しのとき静電気ショックや静電気障害にご注意ください。
- (3) 高温時、軟化して変形する特性を持っていますので、高温の場所で使用しないでください。また、熱源を近づけると燃えたり、溶けたりすることがありますのでご注意ください。低温時には、硬くなり衝撃により破損する場合がありますのでご注意ください。
- (4) 重量物なので取扱いにご注意ください。製品の輸送時や保管時の際には、荷崩れ防止対策を講じてください。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬケガをする場合がありますのでご注意ください。
- (5) 保管は、高温多湿の場所や直射日光のあたる場所を避けて、先入れ先出しを守ってください。
- (6) オカモトのPVCフィルムには、可塑剤を含んでおりニス・漆等で塗装した家具類やプラスチック製品および硬度が異なるフィルム・シート等に接すると、可塑剤が移行して塗装の剥離、汚れの付着・変形などの恐れがあるのでご注意ください。また、ゴム製品に直接接触させると本フィルムが変色・変形・変質等を起こすことがあるのでご注意ください。
- (7) オカモトのPVCフィルムは、焼却時に塩化水素ガスを発生します。廃棄する場合は、処理業者に委託して処理してください。

●記載内容は予告なしに変更されることがあります。



オカモト株式会社

URL : <http://www.okamoto-inc.jp>

汎用プラスチック製品部 フィルム課

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4176

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8501

名古屋営業所

名古屋市東区徳川1丁目901番地 〒461-0025

TEL 052-933-1171 (代表)

Eメールアドレス plasticseihin@tmx.okamoto-inc.co.jp