

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

Clearthrough®

クリアスルー® TM-50SUN

～超高耐候間仕切り～

超高耐候：屋外でも使用可能。透明感が長持ちします。

商店・飲食スペースなどの(屋外テラス)などの雨風に除けに。

耐寒：-20℃まで対応、雪よけカーテンにも使用できます。



クリアスルー® TM-50SUN



■基 布／ポリエステル+塩化ビニル

■防災製品認定番号／FR-04070

■防災物品登録番号／A2220053

■規 格／205cm×30m乱

■厚 さ／0.5mm





性能一覧表

品 番	規格 (巾×長) cm×m	厚さ (mm)	重 量 (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		破断伸び率(%)		引裂強さ(N)		耐 寒 性	防災製品認定番号 防災物品登録番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
TM-50SUN	205×30乱	0.50	631	203	199	19	30	65	79	-20℃ 異常無し	FR-04070 A2220053
試験方法		JIS L 1096								JIS K 6772	

●上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

耐候性比較表

試験方法：スーパー UV 試験

サンプル	原 反	1 年相当	2 年相当	3 年相当	4 年相当	5 年相当
一般品						
耐 候 品						
TM-50SUN (超高耐候品)						

●上記は促進機による試験結果であり、実際には使用環境や条件によって異なります。

⚠ 使用上の注意

1. ロットNo.による品質、出荷管理について

- ①原反には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
- ②ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
※原反のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても原反の品質証明を行う事が困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、直ちに当社まで原反の品番とロットNo.を連絡してください。

2. 原反使用上の注意

- ①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダパー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

- ③防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している原反、もしくは防災製品認定を取得している原反を使用してください。
- ④設計にあたっては性能表の数値を参考にしてください。
- ⑤原反を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

3. 廃棄について

原反及び原反縫製品を破棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留7F
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

●お問合せ先

<https://teijin-sheet.com/>

2022.04