NEEDLE
COLOR FELT

COLORET 7000

ニードルカラーフェルト
コロレット7000

ニードルカラーフェルト コロレット7000

NEEDLE COLOR FELT COLORET 7000

コロレット7000はソフトな感触と素晴らしい染色堅牢度をそなえたポリエステル100%のフエルトです。フエルト本来の優れた風合とポリエステルの特性を生かした鮮かな色彩、変退色や汚染に強く、耐光、耐摩擦の点でもすぐれています。

1. 規格

厚　さ	巾	長　さ
1㎜	91㎝	約50m

別注色も自由に作れます。●1㎜(LOT800m)

2. 素材

ポリエステル100%

3. 製品性能

●厚生省令によるホルムアルデヒド規制に適合
●玩具安全基準着色料の溶出の項合格(社:日本玩具協会)

1) 堅牢染 ■洗濯試験A-2法4級以上合格
(JIS L-0844A-2)
■汗堅牢度、酸性、アルカリ性共に4級以上合格
(JIS L-0848)
■水堅牢度、変退色、汚染共に4級以上合格
(JIS L-0846A)
2) 収縮率 ■水浸漬法2%以下
3) 引張強度 ■タテ15kg以上
■ヨコ30kg以上(JIS L-1096)

4. 特長

1) 優れた発色に加え高い染色堅牢度をもっています。
2) 洗濯性能(ドライクリーニング・水洗い)にも安心して使用出来ます。
3) 洗濯収縮も低いので安心です。
4) 引張強度も高く強力です。
5) 耐摩擦堅牢度、耐光堅牢度も優秀です。
6) 日本玩具協会の安全基準(ST)にも合格しています。

◎注意

コロレット7000は耐洗濯性も優れていますが､その素晴らしい風合をそこなわないため、洗濯は**ドライクリーニング**で、アイロンは霧吹きをさけて**当て布**を用いられるようお勧めいたします。

■コロレット7000 1㎜品質見本

7100/2㎜もございます

7011/2㎜もございます

7272

7223/2㎜もございます

7222/2㎜もございます

7205/2㎜もございます

7203

7274/2㎜もございます

7074/2㎜もございます

7072/2㎜もございます

7075/2㎜もございます

7012/2㎜もございます

7008/2㎜もございます

7015/2㎜もございます

7574

7578/2㎜もございます

7524/2㎜もございます

7501/2㎜もございます

7302/2㎜もございます

7301

7801

7324/2㎜もございます

7331/2㎜もございます

7822

7382/2㎜もございます

7368

7774

7778/2㎜もございます

7775/2㎜もございます

7211

7720/2㎜もございます

7725/2㎜もございます

7701/2㎜もございます

7200/2㎜もございます

7621/2㎜もございます

7619/2㎜もございます

Amix/2㎜もございます



Bmix/2㎜もございます

◎ニードルフエルト以外にもフエルト本来の優れた風合と鮮やかな色彩、深みのある色調をそなえたノックスカラーフエルトもございます。

ニューカラー

7111

7270

7014

7204／2㎜もございます。

7606

7737／2㎜もございます。

7379／2㎜もございます。

7517

7526

※ニューカラー製品の染色堅牢度性能表は別途お申し付け下さい。

蛍光カラー

K−10

K−40

K−20

K−50

K−30

K−60

K−70

■コロレット7000 2㎜品質見本



1. 規格

厚 さ	巾	長 さ
2㎜	91㎝	約 25m

別注色も自由に作れます。●2㎜(LOT400m)

2. 素材

ポリエステル100%

※当製品をご使用の際は、必ず用途に適しているかを確認の上、お客様の責任においてご使用下さるようにお願いいたします。
尚、当製品の不良がある場合には、その製品に限ってお取り換えいたします。
当製品について提出した性能表、証明書は測定値であって保証値ではありません。

項目 / 色番号	染色堅牢度表(級)					
	洗濯試験 JIS L-0844A-2			摩擦試験 JIS L-0849		耐光試験(フェードテスター) JIS L-0842
	変退色	汚染(モスリン)	汚染(綿)	乾布	湿布	30時間
7008	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7012	4-5	5	4-5	4-5	4-5	8
7015	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7072	4-5	5	5	4-5	4-5	7
7074	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7075	4-5	5	4-5	4-5	4-5	6
7205	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7211	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7222	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7223	4-5	5	5	4-5	4-5	7
7272	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7274	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7301	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7302	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7324	4-5	4-5	5	4-5	4-5	8
7331	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	8
7368	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7382	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7501	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7524	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7578	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7619	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7621	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7720	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7725	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7774	4-5	5	4-5	4-5	4-5	6
7775	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7778	4-5	5	4-5	4-5	4-5	6
7822	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7100	4-5	5	5	5	4-5	6
7011	4-5	5	5	5	4-5	6
7200	4-5	4	4-5	4-5	4-5	8
Bmix	4-5	5	4-5	4-5	4-5	7
7203	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
7574	4-5	5	5	4-5	4-5	6
7701	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
7801	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	6
Amix	4-5	5	4-5	4-5	4-5	7
蛍光カラー						
K-10	4-5	5	5	4-5	4-5	8
K-20	4-5	5	4-5	4-5	4-5	8
K-30	4-5	5	5	4-5	4-5	6
K-40	4-5	5	5	4-5	4-5	7
K-50	4-5	5	4-5	4-5	4-5	8
K-60	4-5	5	5	4-5	4-5	7
K-70	4-5	5	4-5	4-5	4-5	7-8
ミックスカラー						
M-10	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	7
M-20	4-5	4	5	4-5	4-5	7-8
M-30	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4
M-40	4-5	4	5	4	4	3
M-50	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5
M-60	4-5	4-5	5	4-5	4	6

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。